

●あめサブの説明

品 名	アセトン 抽出物 (%)	遊離硫黄 (%)	灰分 (%)	比重 ±0.02 (20℃)	外観形状	包装正味 (kg)
あめサブ	17～23	0.1 以下	1.5 以下	1.04	琥珀色塊状	25
あめサブL	27～33	0.1 以下	1.5 以下	1.01		
あめサブ 50	40～48	0.1 以下	1.5 以下	0.99		

○適応ラバー

NR

SBR・NBR・EPDM等

○使用例

白色～淡色及び透明のゴム製品、ゴムバンド、その他工業製品

- ・白サブに較べてやや軟質のファクチスであり、粉碎が困難なため塊状のまま包装されています。
- ・いずれも少量の酸化マグネシウムが安定剤として添加されています。
- ・あめサブ L 及びあめサブ 50 にはナフテン系の鉱物油が添加されています。
- ・白サブと同様に加硫遅延作用がありますが、遅延防止方法も同様です。